

FARBY UV

Seria UVILUX UV: farba / lakier (UV 150)



RODZAJ

Farba i lakier UV

ZASTOSOWANIE

- Farby: do druku na papierze i na kartonie.
- Lakier: Uvilux UV 150, idealny do druku offsetowego i sitodruku.

WYKOŃCZENIE

Wysoki połysk.

SUSZENIE

Wyłącznie w promieniach UV: 1 - 2 lampy o mocy 80 - 100 W, prędkość 25 - 30 m/min.

SIATKA

- P140 - P185T
- Aluminium i złoto: P120.
 - Kolory fluo: P90.
 - Standardowe kolory: P150.

EMULSJE

Wszystkie, odporne na działanie rozpuszczalników

ROZCIEŃCZANIE

UV 2000 - rozcieńczalnik standardowy

CZYSZCZENIE

Oczyszczacz CT 1000 lub CT 1000/1.

WYDAJNOŚĆ

60 - 90 m² z 1 litra zależnie od używanego sita (140 - 185 T).

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w czarnych pojemnikach w temp. 5 - 25°C. Okres przechowywania 1 - 2 lata.

KOLORY

Wszystkie kolory z karty kolorów są dostępne.

ELASTYCZNOŚĆ

Farba i lakier są na tyle elastyczne, że można dowolnie zaginać/składać zadrukowany materiał. Ma to szczególne znaczenie w produkcji materiałów POS. Lakier znajduje zastosowanie również przy lakierowaniu czarnych wydruków offsetowych, które są najczęściej problematyczne przy zaginaniu.

ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Bardzo dobra dla wszystkich kolorów. Możliwe delikatne żółknięcie lakieru po roku.

UWAGI

Produkty UV nie zawierają rozpuszczalników. Kontakt z niektórymi z ich składników może podrażniać oczy i skórę.

Prosimy stosować się do zaleceń bezpieczeństwa zawartych w karcie charakterystyki.

**ZALECAMY, ABY ZAWSZE PRZED
ROZPOCZĘCIEM PRODUKCJI ZROBIĆ TEST DRUKU**

Powyższe wskazówki i zalecenia opierają się na najlepszej dostępnej wiedzy,
nie możemy jednak przyjąć odpowiedzialności za to, że informacje są wystarczające
lub poprawne we wszystkich przypadkach