

TEKSTYLIA

Seria OPATEX OTF 91/32



APLIKACJA

Kryjąca, biała, wodna farba do tekstyliów, do druku ostatniej warstwy w transferach offsetowych lub cyfrowych z maszyny HP indigo™, drukowanych na folii transferowej.

Zawsze dodaj 3% utwardzacza HOT do farby, pokryj mokry wydruk proszkiem transferowym nr 3 dla bawełny i poliestru lub nr 12 dla nylonu.

Suszenie: w temp. 120°C.

Transfer: pod prasą, 20 s. w temp. 150°C.

WŁAŚCIWOŚCI

Biała farba z proszkiem transferowym pozwoli przetransferować wydrukowany wcześniej obraz na materiał tekstylny.

- OTF 91/32 powala łatwo przetransferować wydruk na tkaninę.
- Dobra odporność na pranie.
- Dobra elastyczność.
- Wysycha bardzo wolno na siatce.
- Prawie żadnych dziurek, gdy farba wyschnie na wydruku cyfrowym.
- Do wykorzystania w ciągu jednego dnia po dodaniu utwardzacza HOT.

CZYSZCZENIE

Oczyszczyć wodą lub Aquaclean i zmyć pod wysokim ciśnieniem wody, natychmiast po wydrukowaniu.

PROCEDURA TRANSFERU

Zawsze dodaj 3% utwardzacza HOT do farby, rozsyp proszek transferowy nr 3, 12 lub 13 na mokrym wydruku.

Wysusz w 120°C.

Transferuj pod prasą przez 20 s. w temp. 150°C.

SIATKA

P43-45.

**ZALECAMY, ABY ZAWSZE PRZED
ROZPOCZĘCIEM PRODUKCJI ZROBIĆ TEST DRUKU I PRANIA**

Powyższe wskazówki i zalecenia opierają się na najlepszej dostępnej wiedzy,
nie możemy jednak przyjąć odpowiedzialności za to, że informacje są wystarczające
lub poprawne we wszystkich przypadkach