

TEKSTYLIA

Seria OPATEX OTF 91/37



APLIKACJA

Kryjąca, biała, wodna farba do tekstyliów, do druku ostatniej warstwy w transferach cyfrowych, szczególnie z drukarek Ricoh™ oraz Oki™.

Druk: zawsze dodawaj 3% utwardzacza HOT, pokryj mokry wydruk proszkiem transferowym soft nr 3 dla bawełny i poliestru lub nr 12 dla nylonu.

Suszenie: w temp. 120°C.

Transfer: pod prasą, 20 s. w temp. 150°C.

WŁAŚCIWOŚCI

Biała farba z proszkiem transferowym pozwoli przetransferować wydrukowany wcześniej obraz na materiał tekstylny.

- OTF 91/37 pozwala łatwo przetransferować wydruk na tkaninę.
- Dobra odporność na pranie.
- Dobra elastyczność.
- Wysycha bardzo wolno na siatce.
- Prawie żadnych dziurek, gdy farba wyschnie na wydruku cyfrowym.
- Do wykorzystania w ciągu jednego dnia po dodaniu utwardzacza HOT.

CZYSZCZENIE

Oczyszczyć wodą lub Aquaclean i zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem, natychmiast po wydrukowaniu.

SUSZENIE I UTRWALANIE:

- Dodaj zawsze 3% utwardzacza HOT.
- Używaj proszku transferowego nr 3 lub 12 na mokrą farbę.
- Farba OTF 91/37 musi być nadrukowana na wydruk w ciągu 6 godzin od druku.

PROCEDURA TRANSFERU

Zawsze dodaj 3% utwardzacza HOT do farby, rozsyp proszek transferowy nr 3 lub 12 na mokrym wydruku.

Wysusz w 120°C.

Transferuj pod prasą przez 20 s. w temp. 150°C.

SIATKA

P43-46.

**ZAŁECAMY, ABY ZAWSZE PRZED
ROZPOCZĘCIEM PRODUKCJI ZROBIĆ TEST DRUKU I PRANIA**

**Powyższe wskazówki i zalecenia opierają się na najlepszej dostępnej wiedzy,
nie możemy jednak przyjąć odpowiedzialności za to, że informacje są wystarczające
lub poprawne we wszystkich przypadkach**