

TEKSTYLIA

Seria SICOTEX SX



RODZAJ

Farba wodna

ZASTOSOWANIE

Bawełna, większość tkanin syntetycznych i mieszanki bawełny z tkaninami syntetycznymi.

SUSZENIE I UTWARDZANIE

3 minuty w 150°C
Po dodaniu 3% utwardzacza HSX, utwardzanie nie jest konieczne.

SIATKA

P34-P90
P90 do CMYK

EMULSJE

Wszystkie, odporne na rozpuszczalniki.

ROZCIEŃCZANIE

Max 10% wody lub wolny rozcieńczalnik SX 5000

CZYSZCZENIE

Ciepła woda lub detergent natychmiast po druku.
Ewentualnie wodą pod wysokim ciśnieniem.

MAGAZYNOWANIE

1-2 lata w temperaturze powyżej zera

KOLORY

Skoncentrowane ale transparentne farby. Żywe kolory.
Dostępne kolory CMYK oraz Fluo.

Możliwe samodzielne przygotowanie wszystkich kolorów na bazie SX 150 i 11 past pigmentowych.
Dostępne są receptury do przygotowania kolorów.

ODPORNOŚĆ

Po dobrym utrwaleniu koloru (24 godziny), doskonała odporność na pranie i światło

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

HSX – utwardzacz.
Po dodaniu farba musi być zużyta w ciągu max 24 godzin.
Uwaga: może powodować alergie i podrażnienia

UWAGI

- Doskonała farba do druku na tekstyliach w jasnych kolorach.
- Bardzo elastyczna, nie pęka przy rozciąganiu
- Farba zgodna z certyfikatem Okotex 100, klasy I, II, III, IV
- Farba ekologiczna, nie zanieczyszcza środowiska
- Nie zawiera: rozpuszczalników, metali ciężkich, szkodliwych pigmentów, PVC
- Bardzo ekonomiczna

**ZALECAMY, ABY ZAWSZE PRZED
ROZPOCZĘCIEM PRODUKCJI ZROBIĆ TEST DRUKU I PRANIA**

Powyższe wskazówki i zalecenia opierają się na najlepszej dostępnej wiedzy,
nie możemy jednak przyjąć odpowiedzialności za to, że informacje są wystarczające
lub poprawne we wszystkich przypadkach