

# FLIZELINA MA 140

**Zastosowanie:** Produkcja maseczek ochronnych

**Wykończenie:** Anti-drop

**Materiał:** 100% poliester

**Włókno:** 100% poliester

## WAGA <sup>(1)</sup>

U.M

g/m <sup>2</sup>	140
Oz/yard <sup>2</sup>	4,1
%	±10

## WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE <sup>(2)</sup>

kierunek wzdłużny	N	>200
kierunek poprzeczny	N	>220

## ROZCIĄGLIWOŚĆ <sup>(3)</sup>

kierunek wzdłużny	%	>12
kierunek poprzeczny	%	>30

## ODPORNOŚĆ NA ROZERWANIE <sup>(4)</sup>

kierunek wzdłużny	N	>25
kierunek poprzeczny	N	>45

## TEST REPELENCJI WODY

Test meodą DuPont	poziom	6
-------------------	--------	---

(1) UNI EN 29073-1 - (2) UNI EN 29073-3 - (3) UNI EN 29073-3 - (4) UNI EN ISO 9073-4

**SICO POLSKA**  
dobra strona druku... [www.sico.pl](http://www.sico.pl)

**CENTRALA HANDLOWA  
WARSZAWA**  
ul. Annopol 3  
03-236 Warszawa  
+48 (22) 660 48 50 (-9)  
sico@sico.pl

**ODDZIAŁ KRAKÓW**  
al. Jana Pawła II 178  
31-982 Kraków  
+48 (12) 666 00 40 (-9)  
krakow@sico.pl

**ODDZIAŁ BYDGOSZCZ**  
ul. Warmińskiego 24  
85-054 Bydgoszcz  
+48 (52) 522 80 60 (-9)  
bydgoszcz@sico.pl

**ODDZIAŁ ŁÓDŹ**  
ul. Wojska Polskiego 190  
91-726 Łódź  
+48 (42) 620 06 20 (-9)  
lodz@sico.pl

**ODDZIAŁ GDAŃSK**  
ul. Kaprów 4B  
80-316 Gdańsk-Oliwa  
+48 (58) 500 42 60 (-9)  
gdansk@sico.pl

**ODDZIAŁ POZNAŃ**  
ul. Szkółkarska 25  
62-002 Suchy Las  
+48 (61) 600 70 10 (-9)  
poznan@sico.pl