

Karta techniczna

Papier przekładkowy MASK 19g

PARAMETR		JEDNOSTKA	MIN	MAX	MAX
Gramatura	DIN 53104	-	g/m ²	18	20
Wytrzymałość na rozciąganie	DIN 53112 T1	md	N/15mm	23,0	-
Wytrzymałość na rozciąganie	DIN 53112 T1	cd	N/15mm	11,0	-
Odporność na przedarcie	DIN 53112 T1	md	km	8,5	-
Odporność na przedarcie	DIN 53112 T1	cd	km	4,1	-
Wytrzymałość na przepuklenie	DIN 53141 - Mullen	-	kPa	80	-
Szorstkość	DIN 53108 - Bendtsen	T	ml / min	20	60
Szorstkość	DIN 53108 - Bendtsen	R	ml / min	100	200
Przepuszczalność powietrza	DIN 53120 T1 - Bendtsen	-	ml / min	-	200
Absorbcja wody	DIN 53132 - Cobb 60	T	g/m ²	18	22
pH	online	-	-	6,0	8,0
Bezwzględna wartość wilgoci	online	-	%	4,0	-

ISO 9001; ISO 14001; ISO 50001; REACH

MD = kierunek wzdłużny
 CD = kierunek poprzeczny
 T = wierzch
 B = spód

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Celulozowy papier siarczanowy, niebielony, jednostronnie gładzony.

Wszystkie powyższe dane są typowymi wartościami przy klimatyzowanej atmosferze 50% i 23°C zgodnie z normami ISO.
 Podane dane są średnimi z wyprodukowanej dostawy.