

Karta techniczna

Papier przekładkowy MASK 32g

PARAMETR		JEDNOSTKA	MIN	MAX	MAX
Gramatura	PN-ISO 536	-	g/m ²	32	32
Wytrzymałość na rozciąganie	PN-EN-ISO-1924-2	md	kN/m	2,87	3,45
Wytrzymałość na rozciąganie	PN-EN-ISO-1924-2	cd	kN/m	1,19	1,41
Odporność na przedarcie	PN-EN-21974	md	mN	160	200
Odporność na przedarcie	PN-EN-21974	cd	mN	220	260
Wytrzymałość na przepuklenie	PN-EN-ISO-2758	-	kPa	130	160
Absorbpcja wody Cobb60	PN-EN-ISO-535	-	g/m ²	-	30
Bezwzględna wartość wilgoci	PN-ISO-287	-	%	-	5 - 9

Warunki pomiaru: wilgotność względna 50+/- 2%; temperatura 23 +/- 1°C (PN-EN 20187).
Wartości minimalne są parametrami gwarantowanymi.

Średnica gilzy 7,6 cm.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Celulozowy papier siarczanowy, niebielony, jednostronnie gładzony.